



Dow Automotive

Technisches Datenblatt

BETACLEAN 4100

Anwendung / Beschreibung:

Reinigender Aktivator speziell zur Verwendung auf Kunststoffen wie Polyamid und Polyamid-Blends

Alle Dow Automotive Produkte werden in erster Linie mit den Automobil-Herstellern für deren Bedürfnisse und gemäss deren Spezifikation entwickelt und von den Kunden für bestimmte Anwendungen freigegeben.

Der Einsatz für andere als die freigegebenen Anwendungen bedarf der vorherigen, schriftlichen Gutheissung durch den technischen Dienst der Dow Automotive.

Technische Daten:

Basis	Isopropanol
Farbe	farblos, transparent
Dichte	0.81 g/cm ³ bei 23°C
Flammpunkt	12°C
Verarbeitungshinweise	flächiger Auftrag mit Pinsel oder Filz, kein Nachwischen der Haftflächen. Papier oder Lappen sind für diesen Zweck nicht geeignet. BC 4100 darf nicht für allgemeine Reinigungsarbeiten von Kunststoffen verwendet werden. Grobe Verschmutzungen sollten vorher mit BC 3350 entfernt werden. Nach dem Aktivieren muss noch ein systemverträglicher Kunststoffprimer (z.B. BP 5404) aufgetragen werden. Vorversuche oder Rücksprache mit unserem technischen Service werden empfohlen.
Verarbeitungstemperatur	10-35°C

Lagerfähigkeit

6 Monate in ungeöffneten Gebinden und bei sachgemässer Lagerung (siehe aufgedrucktes Verfallsdatum)

Lieferform

Alufaschen mit 1000ml Inhalt

Schutzmassnahmen

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dow Automotive Qualitätsmanagement

Qualität ist unser oberstes Gebot. Dow Automotive arbeitet mit einem modernen Qualitätsmanagement-System, das die internationalen Anforderungen nach QS 9000, VDA-6 und ISO 9001 erfüllen.

Die vorstehenden Angaben gelten nur als unverbindlicher Hinweis auf die Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte. Da Verwendung und Verarbeitung der Produkte ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, ersetzen sie nicht Ihre eigene Prüfung der Produkte auf deren Eignung für die vorgesehene Anwendung.

Unsere Haftung ist auf dem Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Produkte begrenzt.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neusten Wissensstand. Alle bisher erschienenen Versionen sind somit ungültig!

Dow Automotive AG
CH-8807 Freienbach
Tel. +41(0)55416 81 11
Fax +41(0)55416 82 20

Dow Automotive (Italia) S.r.l.
I-20010 Bareggio (MI)
Tel. +39(0)2 90 36 11 66
Fax +39(0)2 90 27 66 98

Dow Automotive (France) S.A.
F-60130 Saint-Just en chaussee
Tel. +33(0) 3 44 77 61 00
Fax. +33(0) 3 44 77 61 61

Dow Automotive (Deutschland) GmbH
D-35683 Dillenburg
Tel. +49(0)2771 8 71 40
Fax +49(0)2771 87 14 70

Dow Automotive (España) S.A.
E-28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
Tel. +34 (9)1 886 61 43
Fax +34 (9)1 885 75 60

Dow Automotive (UK) Ltd.
GB-Nuneaton-Warwickshire CV10 7QT
Tel. +44 (0) 24 7635 72 00
Fax. +44 (0) 24 7635 72 57